

## POLITIX PERFORMANS MARİN

### Vinil ester Reçine Bazlı Marin Macunu

#### Vinylester Resin Based Putty



#### TANIMI

POLITIX PERFORMANS MARİN özel, yarı-esnek vinil ester reçine bazlı, dolgulu yüksek performanslı beyaz marin macunudur. Formülasyonu marin uygulamalarında rahatça kullanılabilme ve kolay zımparalanabilme özelliklerini verecek şekilde geliştirilmiştir.

POLITIX PERFORMANS MARİN marin macunu tekne gövdesinde veya tamir gören yüzeylerde son kat jelkot uygulamasından önce estetik, pürüzsüz yüzey elde etmek amacıyla spatülle uygulanır ve zımparalanır.

Hızlandırıcı içerdiğinden sadece MEK-P ilavesi ile sertleşir ve 1,5- 2 saatte zımparalanabilir hale gelir. Kullanılması gereken MEK-P oranları için tabloya bakınız.

#### DESCRIPTION

POLITIX PERFORMANS MARİN is a high performance white putty contains a special semi-flexible vinylester resin, and fine minerals. It has special formulation optimized for easy application and sanding in marine applications.

POLITIX PERFORMANS MARİN marine putty is used in boat hulls or repaired areas as a putty before topcoat gelcoat application where aesthetic appearance is required.

POLITIX PERFORMANS MARİN is pre-accelerated and only MEK-P is enough for application. POLITIX PERFORMANS MARİN has a minimum sanding time about 1,5-2 hours after application depending on temperature. Please refer to the tables below for the optimum MEK-P ratio.

#### ORTAM SICAKLIĞINA GÖRE MEK-P ORANLARI

##### MEK-P RATIOS ACCORTING TO APPLICATION TEMPERATURE

ORTAM SICAKLIĞI °C TEMPERATURE °C	MEK-P ORANI <sup>1</sup> MEK-P RATIO <sup>1</sup>
10-20	2
20-30	1,5
>30	1

<sup>1</sup> Mek-p ( Butanox M 60 ) / 100 gr POLITIX PERFORMANS MARİN .  
Mek-p ( Butanox M 60 ) per 100 gr POLITIX PERFORMANS MARİN.

#### SIVI HALDEKİ ÖZELLİKLERİ

##### PROPERTIES OF LIQUID FORM

TEST TEST	METOD METHOD	DEĞER VALUE
Jel Süresi <sup>1</sup> Gel Time	ISO 2535 ±%40	30'
Jel Süresi <sup>2</sup> Gel Time	ISO 2535 ±%40	20'
Raf Ömrü Shelf life in months	-	6 ay

<sup>1</sup> 23 °C de, 1 ml Mek-p ( Butanox M 60 ) / 100 gr POLITIX PERFORMANS MARİN ile ölçülmüştür.  
It is measured at 23 °C added 1 ml Mek-p ( Butanox M 60 ) per 100 gr POLITIX PERFORMANS MARİN.

2 23 °C de, 2 ml Mek-p ( Butanox M 60 ) / 100 gr POLITIX PERFORMANS MARİN ile ölçülmüştür.  
It is measured at 23 °C added 1 ml Mek-p ( Butanox M 60 ) per 100 gr POLITIX PERFORMANS MARİN.

## AMBALAJ PACKAGING

Teneke 5 Kg (x 4 shrink kolide)  
Pack 5 Kg (x 4 in shrink box)  
(R.16,5cmx24,5cm)

Kova 20Kg  
Bucket 20Kg  
(R.28,5cmx38cm)

## SAKLAMA KOŞULLARI STORAGE GUIDELINES



- 1 Ürün karanlık ve kuru bir ortamda 5°C ile 20°C sıcaklıklar arasında saklanmalıdır. Ürünün raf ömrü sıcaklık yükseldikçe kısalmaktadır. Stiren içeren doymamış poliestere reçinelerinin raf ömürleri ışığa maruz kaldıkça kısalmaktadır. Karanlık ve %100 ışık geçirmez konteynerlerde saklayın. Alev, kıvılcım, kıvılcım çıkaran cihazlardan uzak tutun ve sigara içmeyin. Yükseltgen maddelerden, peroksitlerden ve metal tuzlarından uzak yerde saklayın.
- 2 Ayrıca poliestere stoklarınızı FIFO ilk giren ilk çıkar sistemine göre tutmanızı tavsiye ederiz.

- 1 The product should be stored in a dark and dry place at temperatures between 5°C and 20°C. Shelf life is reduced at higher temperatures. The shelf life of styrene containing unsaturated polyesters will be significantly reduced when exposed to light. Store in dark and in 100% light tight containers only. Keep away from ignition sources: flames, pilot lights, electrical sparks and sparking tools. No smoking. Store separately from oxidising materials, peroxides and metal salts.
- 2 Inventory levels should be kept to a reasonable minimum with FIFO first in first out, stock rotation.

## GÜVENLİK BİLGİLERİ MATERIAL SAFETY



Malzeme güvenlik bilgi föyleri (MSDS)'ni firmamızdan isteyebilir veya [www.poliya.com.tr](http://www.poliya.com.tr) adresinde destek menüsü altında yükleyebilirsiniz.

A material safety data sheet (MSDS) for the product is available on request or you can download from [www.poliya.com.tr](http://www.poliya.com.tr) under the support menu.

## DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN FOR MORE INFORMATION

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için [www.poliya.com.tr](http://www.poliya.com.tr) adresinde Destek menüsü altında Yardım İster misiniz? seçeneğini seçerek Poliya Yardım ve Destek merkezine yazılı ulaşabilir veya +90 212 5093190 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz.

You can request more information from [www.poliya.com.tr](http://www.poliya.com.tr) web site under the Support menu Do you need Support ? section or you can directly call Poliya Help and Tech. Support Center from +90-212 509 31 90.

### ÖNEMLİ

Bu doküman/broşürde yer alan bilgiler uzun süreli laboratuvar testleri ve kurumsal bilgi birikimimizle hazırlanmıştır. İyi niyetle yol gösterici olarak verilen bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan Poliya sorumlu değildir. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan sorun ve zararlardan Poliya sorumlu değildir. Ayrıca ürünlerimizi üretimde kullanmaya başlamadan önce, çalışma ortamınızda uygulama denemelerini yapmanız gerektiğini önemle hatırlatırız. Poliya bu dokümanda yer alan bilgileri haber vermeden değiştirebilir.

### TELİF HAKLARI

Dokümanlarımızda yer alan hiçbir logo, grafik, ticari isim, metin veya bilgiyi Poliya'nın yazılı izni olmadan kullanamazsınız. Poliya yani Poliya Poliestere ve Yardımcı Maddeleri Sanayi ismi tescillidir. Poliya'nın logosu, amblemini (® belirtilen) ayrıca ürün isimleri™ içeren Polijel™, Polipol™, Polipigment™, Polivaks™, Poligranul™, Grapol™ ticari isimlerini izinsiz kullanımlar hakkında yerel ve/veya uluslararası yasal işlem yapılır. Copyright 1983-2004 © İstanbul

### IMPORTANT

The information provided on this data sheet is prepared with longterm laboratory tests and our own experiences. The information is given with goodwill to act as a guide but not as reference also Poliya is not responsible from any damages occur by using any information given on this document and the user faults. Also we highly recommend you to make tests in your own working conditions before using products on your production. Poliya can change any data provided on this document without any notice.

### COPYRIGHT NOTICE

No logo, graphic, data, colour code or image from this document may be copied or used unless having the written permission given by Poliya. Poliya and the names of Poliya products referenced herein Polijel™, Polipol™, Polipigment™, Polivaks™, Poligranul™, Grapol™ are either trademarks and/or registered trademarks of Poliya and protected by local and international laws. Copyright 1983-2004 © İstanbul



POLITIX PERFORMANS MARİN

Poliya Poliestere Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Firuzkoy Bulv. No.46 ■ Avcılar 34320 ■ İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 509 31 90 pbx  
Fax: +90 (212) 509 31 94

Page 2/2

[www.poliya.com.tr](http://www.poliya.com.tr)  
poliya@poliya.com.tr

